



## FILAMENTOS DE IMPRESIÓN 3D

ART PLASTICS	Filamento	Color	Temperatura de Extrusión	Temperatura de Cama	Velocidad de impresión
	PLA Buratino	Madera	190-200	55	40-50 mm/s
	PLA Laton	BPF	190-205	55	40-50 mm/s
	PLA Carbon	Carbon	195-205	55	40-50 mm/s
	PLA Perla Blanca	Perla	190-210	55	40-50 mm/s