



## FILAMENTOS DE IMPRESIÓN 3D

FIBRA DE CARBON	Filamento	Color	Temperatura de Extrusión	Temperatura de Cama	Velocidad de impresión
	Nylon natural	natural	235-250	85-100	40-50 mm/s
	Nylon Carbon v2	Carbon	235-250	85-100	40-50 mm/s
	Nylon Reforzado	Carbon	235-250	85-100	40-50 mm/s