



FILAMENTOS DE IMPRESIÓN 3D

PETG	PETG	Color	Temperatura de Extrusión	Temperatura de Cama	Velocidad de impresión
		Natural	220-230	65	40-50 mm/s
		Azul	220-230	65	40-50 mm/s
		Ambar	220-230	65	40-50 mm/s
		Arabica	220-230	65	40-50 mm/s
		Perla	220-230	65	40-50 mm/s