



FILAMENTOS DE IMPRESIÓN 3D

SOLUBLE	Filamento	Color	Temperatura de Extrusión	Temperatura de Cama	Velocidad de impresión
	PVA (Soluble)	natural	200-210	55	40-50 mm/s